

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

平滑耐磨劑 AID-11

主要成份:

變性矽酮 (siloxane) 混合物。

規格:

比重 (25°C) : 0.88
粘度 (25°C) : 2cst
外觀 : 透明微黃液體
稀釋劑 : 有機溶劑

特性:

AID-11 平滑耐磨劑給予塗料很低的磨擦係數,可增加塗膜耐刮損性,顯示較硬、較亮麗的表面。

尤其 AID-11 用於烤漆 (如汽車身、家電用品) 有很好的平坦、平滑性,增加塗膜抗刮損性。用於罐頭塗料時有很好的自我潤滑性,允許已塗上塗料的鐵片印刷 (花) (stamping),不會像使用矽利康所造成的針孔、魚眼等缺陷。

AID-11 用於酸硬化 (amino) 塗料,效果優異,用於 PU 人造皮、皮革塗料時,有很好的防貼合性 (anti-blocking)。

添加量:

對塗料全重量:0.1~0.5%可於事後添加,也可加到 1%改進鏈紋效果或印花作用。

包裝:

25Kg、180Kg

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處,避免陽光照射遠離火氣。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。