

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區永春路 11-8 號 TEL:886-4-23861866 (代表) FAX:886-4-23862966

可重塗平滑耐磨劑 BS-2150

主要成份：

醚變性的有機硅氧烷 (siloxane) 化合物溶液。

規格：

比重	: 0.87~0.89 g/cm ³
黏度 (20°C)	: 16~20cps
有效成份	: 10.0±1.0%
閃火點	: 80°F (26.7°C)
外觀	: 透明液體

特性：

BS-2150 適用於溶劑型塗料，為可重塗平滑耐磨劑，與一般的硅氧烷平滑劑不同，具有優越的耐磨損性，更有下列優點：

1. 給予塗膜平滑，增加耐磨抗刮損性質。
2. 提高光澤，消除霧濛濛現象 (hazing)。
3. 消除橘皮 (orange peel) 及皺紋現象。
4. 控制浮色分色現象，使色澤均勻。
5. 容易加入成品中，不會分離、膠化。
6. 對 PU 系統可促進較快堅結，尤其平光系統抗刮損性更好。

應用：

適用溶劑型空乾、烘烤塗料系統：

1. 醇酸樹脂。
2. 胺基醇酸樹脂。
3. 壓克力樹脂。
4. PU 塗料。

添加量：

全量的 0.5~2.0%。

包裝：

25Kg、180Kg。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。