

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區永春路 11-8 號 TEL:886-4-23861866 (代表) FAX:886-4-23862966

平滑耐磨劑 S-011

主要成份:

變性矽酮 (siloxane) 混合物。

規格:

比重 (25°C)	: 0.88
粘度 (25°C)	: 2cst
外觀	: 透明微黃液體
稀釋劑	: 有機溶劑

特性:

S-011 平滑耐磨劑給予塗料很低的磨擦係數，可增加塗膜耐刮損性，顯示較硬、較亮麗的表面。

尤其 S-011 用於烤漆 (如汽車身、家電用品) 有很好的平坦、平滑性，增加塗膜抗刮損性。用於罐頭塗料時有很好的自我潤滑性，允許已塗上塗料的鐵片印刷 (花) (stamping)，不會像使用矽利康所造成的針孔、魚眼等缺陷。

S-011 用於酸硬化 (amino) 塗料，效果優異，用於 PU 人造皮、皮革塗料時，有很好的防貼合性 (anti-blocking)。

添加量:

對塗料全重量:0.1~0.5%可於事後添加，也可加到 1%改進鏈紋效果或印花作用。

包裝:

25Kg、180Kg

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。