

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

平坦平滑耐磨劑 S342

主要成份：

聚醚變性二甲基矽酮共聚物

規格：

粘度 (25°C)	: 1200 cps
有效成份	: 100 %
反射指數	: 1.452
閃火點	: 150°C 以上

特性：

S342 特別用於無溶劑及特別要求溶劑稀釋的水溶性 (aqueous) 及溶劑型塗料，
S342 於塗料系統有下列效果：

1. 增加塗膜平滑性。
2. 防止發花現象(Benard's cell)作用。
3. 增加平坦性。
4. 給予防貼合(anti-blocking)作用。

S342 於油墨系統有下列效果：

1. 給予防貼合作用。
2. 減少磨擦。

添加量：

塗料全量的 0.05~0.2%。

包裝：

25kg。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。