

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

平坦平滑耐磨損劑 S008

主要成份：

特殊變性聚醚(polyether)有機矽酮(siloxane)共聚合物。

規格：

| | |
|----------|-----------------------------|
| 外觀 | ：透明微黃液體 |
| 有效成份 | ：57±1.5% |
| 比重(20°C) | ：0.97±0.02g/cm ³ |
| 反射指數 | ：1.466 |
| 閃火點 | ：28°C |
| 溶劑 | ：二甲苯/醋酸丁酯(BAC) |

特性：

S008 適用於所有溶劑型和無溶劑型塗料，下列從非極性(non polar)到極性系統均可適用：

1. 空氣乾燥型和烘烤型塗料(如 alkyd、壓克力樹脂)。
2. 高固體份系統(high solid)。
3. 不飽和聚酯樹脂(unsaturated polyester)。
4. 2K-PU 塗料。
5. 環氧樹脂塗料。
6. 硝化棉(NC)系統。
7. 酸硬化型塗料(acid curing)-如亞美隆塗料。

註：依使用經驗電鍍金油(自乾、烘烤)、可丁上光油、塑膠(ABS、PS 等)噴漆、PU 人造皮、汽車修補漆均有很好的效果。

效果：

S008 具有下列效果：

1. 增加光澤(gloss)。
2. 增加磨損阻力和耐磨擦。
- 3. 增加平坦性。**
4. 防止橘皮現象(orange-peel)。
5. 防止浮色、分色效果。
- 6. 對底材(substrate)有很好濕潤效果。**
7. 人造皮防貼合(anti-blocking)效果。

添加量：

塗料全重量的 0.1~0.5%。

S008 可於塗料生產過程中添加或事後加入成品中。

包裝：

25kg、180kg/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。