

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 平坦平滑劑 S062

### 主要成份：

含氟的聚醚變性矽酮 (siloxane) 的混合物。

### 規格：

外觀	： 透明無色液體
固成份	： 10 ± 1 %
密度 (25°C)	： 0.88 g/cm <sup>3</sup>
反射指數	： 1.466
閃火點	： 26°C

### 特性：

S062 能增進塗料的流平性、光澤度以及對底材 (substrate) 良好濕潤性，它具有下列效果：

1. 增加耐磨損阻力，提高耐磨擦性。
2. 增加光澤 (gloss)。
3. 防止桔皮現象 (orange peel)。
4. 防止絲紋及防止分色浮色現象。
5. 增加對底材的濕潤效果。

S062 適用於所有溶劑型塗料，從非極性 (non-polar) 到極性 (polar) 系統都適合，可用於下列塗料系統：

1. 空乾型及烘烤型塗料 (如醇酸及壓克力樹脂)。
2. 不飽和聚酯樹脂。
3. PU 樹脂。
4. 環氧樹脂。
5. 硝化纖維 (NC) 系統。
6. 酸硬化型塗料—如亞美隆塗料。

### 添加量：

塗料全量的 0.1~1.0%。

### 包裝：

25kg、180kg。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。