

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

平坦平滑劑 S063

主要成份：

聚醚變性矽酮 (siloxane) 的混合物。

規格：

外觀	： 透明微黃液體
固成份	： 10 ± 1 %
密度 (25°C)	： 0.867 g/cm ³
反射指數	： 1.41
閃火點	： 26°C

特性：

S063 能增進塗料的流動性、平坦性、光澤度及底材濕潤性，以及增加耐磨擦性、防貼合性。同時兼有抗靜電性（減少粉塵堆積在塗膜面）。它具有下列效果：

1. 增加耐磨損阻力 (mar resistance)。
2. 增加平坦性 (levelling)。
3. 防止噴塗時桔皮現象。
4. 增加光澤度 (gloss)。
5. 防絲紋 (silking) 及發花現象 (Benard cell)。

S063 通常用於下列溶劑型塗料系統：

1. 空乾型及烘烤型醇酸樹脂 (alkyd resin) 系統。
2. 飽和聚酯樹脂 (saturated polyester) 系統。
3. 壓克力樹脂系統。
4. PU 及環氧樹脂系統。
5. 硝化纖維 (NCC) 系統。
6. 酸硬化型塗料—例如亞美隆塗料。

添加量：

塗料全量的 0.1~1.0%。

包裝：

25kg、180kg。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。