

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

平滑耐磨損劑 S310

主要成份：

聚醚改性的二甲基矽酮共聚合物

規格：

外觀	：透明無色液體
密度(25°C)	：0.95~0.96 g/cm ³
反射指數(25°C)	：1.432~1.435
有效成份	：50.0±1.0%
溶劑	：二甲苯/正丁酯
閃燃點	：約 25°C

特性：

S310 比其他的平滑劑在塗料表面更能減少磨擦阻力 (磨擦係數很低)，給予塗膜很好的滑度及加強抗刮損阻力，同時得到平坦性。

在有顏色或平光的塗料系統，S310 能防止 Bernard's cell 的形成。在平光系統中用量請提高，以提高平光塗料的滑度、手感及耐刮傷性。

效果：

S310 對所有的溶劑及樹脂有很好的相容性，建議用於下列塗料系統：

1. 木器、傢俱塗料。
2. 汽車塗料面漆。
3. 工業塗料。
4. 印刷油墨及包裝光油。
5. 建築物保護塗料。

添加量：

塗料全重量的 0.05~0.6%，請先稀釋再加入。

包裝：

25kg、180kg。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。