

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

滑爽、流平、防穴口、防分色劑 S-1122

規格：

外觀	：透明液體
有效成份	：100%
黏度(25°C)	：1100~2600 cps
色度(Gardner)	：≤2
比重(25°C)	：1.0~1.02
稀釋用溶劑	：二甲苯、乙二醇、異丙醇、乙酸丁酯

特性：

1. S-1122 是一種 100% 聚醚矽氧烷共聚合體，主要使用在防止火山口和改善平滑性。
2. S-1122 可使用在油性、水性，能量硬化塗料 energy curing coating(烤漆、UV)和油墨，可消除火山口，改善平滑，抗貼合性和流平性，它也能防止浮色，改善抗磨性。

添加量：

添加量為總量的 0.05~0.5%，可添加在任何階段或是最後添加。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

包裝：

20KG/桶、200KG/桶。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。