

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373  
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 合成革用反應型矽酮滑劑 SOH-3152

### 規格：

外觀	：透明到混濁液体
<b>OH 值</b>	： <b>40~55</b>
黏度(25 °C)	：300~600 cps
色度(Gardner)	：≤1
比重(25 °C)	：1.04
反射指數	：1.433
閃火點	：>100°C

### 特性：

SOH-3152 是一種 100%反應性的矽酮甘醇聚合物，可以用來跟有機聚合物例如 polyurethane(PU)反應，或用於面塗增進合成皮革的表面性能，或是改良合成皮革表面性質的面漆。

### 應用：

- 1.SOH-3152 是水可分散的矽酮，提供 PU 型的合成皮革廣範圍的效益。
- 2.當面漆添加用，SOH-3152 提供的利益有潤滑性、柔軟性、抗磨耗性、平坦性和防貼黏(合)性。
- 3.當用在聚合反應上，SOH-3152 可改善 PU 樹脂的溫度撓曲性、撥(疏)水性、吸呼性和抗磨耗性。
- 4.推薦在面漆上的用量是全配方：0.05~1.0%。做預聚合物(pre-polymer)用量是全配方：**2.0~4.0%**。

### 包裝：

20、200 公斤/桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。