

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

矽利康丙烯酸酯預聚物 SAC-3000A

規格：

| | |
|----------|----------|
| 外觀 | ：清澈液體 |
| 黏度(25°C) | ：300 cps |
| 有效成份 | ：100% |
| 比重(25°C) | ：1.02 |
| 分子量 | ：335 |
| 當量 | ：335 |

特性：

1. **SAC-3000A 是一種非常小分子量的 100%反應性矽利康丙烯酸酯預聚物。**用於改良增進丙烯酸酯聚合物之表面與物性。
2. **SAC-3000A 與丙烯酸酯聚合物及 UV 固化系統共反應**，在聚合物內能結合矽利康性質，應用於塗料、塑膠、樹脂及其它用途等。在聚合階段共反應，SAC-3000A 增進改良聚合物之表面與物性。**這包括更佳滑性、防貼合、抗刮損、表面光滑、撓曲性與疏水性，並且在聚合體內給予永久結合。**
3. 建議用量，依總重量的 2.0~5.0%。在 UV 系統，建議用量，依總重量的 0.1~1.5%。

包裝：

20kg/桶、200kg/桶。

儲存：

在 10~40°C 下密封保存，產品自生產日起保質期為 24 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。