


安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

含 OH 官能基的反應型平滑劑 SOH-3010D

化學結構式：



規格：

外觀	:	澄清液体
色度 (Gardner)	:	最大 1
比重	:	0.96
黏度 (25 °C)	:	50 cps
有效成份	:	100 %
OH 值	:	120
分子量	:	1000
當量	:	500
溶解性(1%&10%)	:	水 不溶解 IPA 可溶 芳香族溶劑 不溶解

特性：

- SOH-3010D 是一種末端含有羥基(OH 基)的反應性線性雙官能基的矽利康預聚物(silicone pre-polymer)。用來改性多種聚合物的物性及表面性能。
- SOH-3010D 與聚合物共反應後，用於塗料、塑膠、樹脂及其他應用。當共反應後，SOH-3010D 增進聚合物的物性及表面性能，例如較好滑度、防貼合性、耐刮傷、表面滑度、撓曲性及疏水性。
- SOH-3010D 的羥基(OH)官能基永久性的接合在聚合物基體上。
- SOH-3010D 可與下列官能基或系統反應：
 - 環氧基
 - 酯類基
 - 羧酸基
 - 異氰酸鹽

儲存：

在 10~40°C 下密封保存，產品自生產日起保質期為 24 個月。

包裝：

20 公斤/桶及 200 公斤/桶。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401(技術),1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第二版 2023.02)