


# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 三官能 OH 基矽利康預聚合物 SOH-350C

化學結構式：



規格：

外觀	:	澄清液体
黏度(25°C)	:	600 cps
有效成份	:	100 %
<b>OH 值</b>	:	<b>10~20</b>
<b>分子量</b>	:	<b>11600</b>
<b>當量</b>	:	<b>3800</b>

特性：

1. SOH-350C 是一種高分子量含有三官能羥基(OH)的矽利康預聚合物。用來改性多種聚合物的物性及表面性能。
2. SOH-350C 與聚合物共反應後，用於塗料、塑膠、樹脂及其他應用。當共反應後，SOH-350C 能增進聚合物的物性及表面性能例如，較好滑度、防貼合性、抗刮傷、表面滑度、撓曲性及疏水性。
3. SOH-350C 的 OH 官能基永久性的接合在聚合物基體上。

包裝：

20 公斤/桶及 200 公斤/桶。

儲存：

在 10~40°C 下密封保存，產品自生產日起保質期為 24 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。