

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 含 OH 基抗塗鴉平滑耐磨劑 SOH-3857

### 規格：

外觀	：清澈液體
活性物含量	：100%
黏度(25°C)	：200cps
色相(Gardner)	：<6
稀釋劑	：芳香族溶劑、酯類、酮類、乙二醇醚

### 特性：

SOH-3857 是一種是含羥基(OH)的有機矽利康丙烯酸酯，它用於溶劑型 UV 硬化抗塗鴉塗料的助劑，提供優良的抗標記(marker)、抗塗鴉、離型性和撥水與撥油的特性。

### 應用：

1. SOH-3857 用於溶劑型 UV 硬化的面漆，並且提供優良的抗標記(marker)、抗塗鴉和抗污性，同時增進離型和疏水與疏油的特性。
2. SOH-3857 的反應性官能基使其交聯進入高分子網狀結構。因此，使得塗膜表面產生永久的效果。應用方面包括兩液型的丙烯酸多元醇/異氰酸酯、聚酯多元醇/異氰酸酯、美耐敏和環氧丙烯酸塗料。

### 添加量：

建議添加量為配方總重量的 0.5%~3.0%，且必須使用強轉速或高剪切力混合。

### 包裝：

20 kg、200 kg/桶

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，保存期為出廠後 12 個月。

註：SOH-3857 相當於 TEGO-5001。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。