

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

液體防沉流變劑 AS-M110

規格：

組成	: 改質聚脲化合物
外觀	: 黃棕色液體
不揮發份	: 50~54%
溶劑	: N-甲基吡咯酮
比重	: 約 1.11
黏度(25°C)	: 200~600cps
折射率(25°C)	: 1.51~1.52

特性：

AS-M110 是一種液狀流變助劑，適用於溶劑型塗料系統，使用方便不需調整系統的活化溫度，可用於溶劑型環氧塗料、聚胺酯塗料和丙烯酸塗料。它具有下列特點：

1. 在塗料中建立三維結構。賦予塗料搖變性，避免塗料垂流與顏填料沉澱。
2. 維持塗料稀釋後的搖變性，避免施工過程中顏料與填充料沉澱。

使用方法：

1. 前添加時須與顏料共同研磨，後添加時須以高速攪拌分散均勻。
2. 在溶劑系統中添加適量的醇類溶劑有助於 AS-M110 的分散。

建議用量：

防沉降：總配方量的 0.1~1.0%
防垂流：總配方量的 0.5~1.5%

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. 低於 5°C 時外觀可能結凍，請隔水加熱至液狀後，攪拌均勻後使用
3. AS-M110 對濕氣較敏感，使用過後須緊閉以防止水氣進入。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。