

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

油性防沈劑 AS-M60

規格：

組成	：聚乙稀合成蠟
外觀	：柔軟蠟狀
顏色	：白色至微黃
固成份	：23 ± 1%
比重	：0.87
溶劑	：二甲苯

特性：

AS-M60 是一種有機體，主要用於工業塗料，維護漆中，它有控制垂流(sagging)，顏料懸浮作用且不會增加粘度及克服 run-off 現象，更具有下列特點：

1. 不影響耐候性、光澤性及成品包裝後的穩定性。
2. 幫助顏料濕潤作用及提高色相展色性。
3. 不妨礙塗膜乾燥速度。
4. 不影響耐水、耐化學品阻力及不會黃變(yellowing)。
5. 保持黏度安定性，即使有微沈降也很容易攪均勻，不會在罐底沈積硬塊。
6. 改善塗膜觸感與光澤，保持均勻的塗膜厚度。

使用範圍：

醇酸烤漆、聚酯塗料、PU 系統、NC 噴漆、噴霧罐噴漆、矽利康醇酸、乙稀底漆及面漆、環氧底漆、色漆、路線漆、紅丹底漆、鋅粉底漆、氯化橡膠漆及乙稀防污漆均適用。它沒有使用溫度上限制及不會有結粒(seading)象。

添加量：

對塗料全量的 1.0~3.0%，必需與顏料一起加入攪拌研磨。

注意事項：

與樹脂、溶劑預先混合(用高剪切力)分散 5 分鐘，溫度 45°C 以上才容易均勻。

包裝：

50、180 Kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。