

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

防沈增稠劑 ADITIX R140

規格:

外觀	: 白色粉末
密度	: 1.02
活性成份	: 100%
融點 (M.P)	: 138°C

特性:

ADITIX R140 是一種白色有機粉末，適用於溶劑型塗料系統中給予高搖變性 (thixotropy)。比起傳統的蓖麻油衍生物，R140 能忍受較高溫而不會有結粒 (seeding) 現象，它能增加粘度、防止顏料沈降及控制垂流 (sagging)。

應用:

ADITIX R140 能用於所有溶劑型配方中以及無溶劑 (solvent free) 系統，典型應用如建築漆、DIY 塗料、底漆、瓷漆 (enamel)、工業塗料、油墨、填縫劑 (sealant)，厚塗膜乙烯 (vinyl) 塗料、氯化橡膠漆、船舶漆。

添加量:

依配方及要求性質而定，一般全配方重量的 0.2~0.8% 即夠。

R140 能在所有高剪切力設備中加入，在顏料、填充料之前先加入樹脂溶液分散，為了達到完全的粘度發揮，下面最少溫度必需達到:

溶劑系統: 55°C

無溶劑系統: 70°C

包裝:

25Kg 紙袋。

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。