

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 防沉防止 mottling 乙烯丙烯酸共聚合蠟漿 VK0123

### 規格：

蠟成份	: 8%
CAB 成份	: 2%
固成份	: 9~11%
粘度	: 具輕微的搖變性
Grid(經 1 分鐘強力攪拌)	: 最大 10 $\mu$ m
溶劑混成	: 二甲苯、丁醇、 tetrahydronaphthaline、diacetone alcohol(DAA)

### 特性：

VK0123 是用 CAB 穩定化之乙烯丙烯酸共聚合蠟漿。是特別發展用於 2K 濕對濕(wet on wet)之塗料系統，在溶劑型 basecoat 中用來改善耐久性、噴塗性、外觀、與防止沉降。在 Base coat(色漆)，添加量約在 15~25%，VK0123 容易操作使用，在大部份情況下，使用前不需要強力攪拌。VK0123 可用來消除金屬漆(metallic basecoat)之 Mottling。也可以事後添加在 Base coat 上。而不會形成 grids。

### 包裝：

25Kg

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。