

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 防掉銀密著增進劑 AP-VK193

### 規格：

外觀	：透明清澈液體
固成份	：60.0±1.0%
酸價（固體）	：22.0±2.0 mg KOH/g
色相（Gardner）	：≤1.0
溶劑	：二甲苯

### 溶解性：

石油（油漆）溶劑	：不可溶
二甲苯	：可溶
丙酮（acetone）	：不可溶
甲乙酮（MEK）	：可溶
甲基異丁基酮（MIBK）	：可溶
環己酮	：可溶
二異丁基酮	：不可溶

### 特性：

AP-VK193 是一種柔韌聚酯結構的特殊用途之密著增進劑，用於改善不同樹脂基料，對金屬、無機物以及某些塑膠之附著力，並且增進塗料的內層接合力。

AP-VK193 與聚氯乙烯、氯化橡膠、硝基纖維素、酮醛樹脂、丙烯酸樹脂、飽和聚酯樹脂、部份醇酸樹脂有良好相容性，並具有高耐光、耐候性。

### 添加量：

塗料全量的 4~8% 或樹脂固成份之 10~20%。

### 包裝：

200kg 鐵桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。