

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## 烤漆密著增進劑 AP-VK194

### 規格：

外觀	: 透明澄清
固體份	: 72.0±2.0%
粘度(25°C)	: V~W
色相(Gardner)	: 最大 2.0
酸價	: 29~33mgKOH/g
溶劑	: 正丁醇/BCS

### 特性：

AP-VK194 是一種非氧化型的環氧改性密著樹脂，它可適用於油性，水性烤漆系統。它也是水分散性，可與水性的胺基樹脂熱硬化架橋，符合空氣污染法規，同時具有下列性質：

1. 在硬度和柔韌性之間有良好平衡。
2. 可製得高光澤的塗膜及良好顏色及色相持久性。

### 應用：

AP-VK194 適用於下列：

1. 一般工業光澤烤漆，用於噴塗，浸塗或淋塗。
2. 高固體份的捲鋼塗料(coil coating)和其他工業用途。
3. 罐頭塗料(can coating)。

### 添加量：

塗料全量 2-5%。

### 包裝：

200KG

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。