

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

密著促進劑 AP-VK195

規格：

外觀	：澄清透明
固形份	：80 ± 2%
黏度(Gardner,25°C)	：V~Y
酸價(固體份)	：60~80mg KOH/g
色數(Gardner)	：1.0max
溶劑	：異丙醇

特性：

AP-VK195 是一種特殊密著促進劑，具有廣泛的相容性，可用於增進烤漆對金屬底材的附著性。AP-VK195 同時具有以下特性：

1. 提高密著性。
2. 提高塗膜韌性。

應用：

1. 醇酸氨基烤漆。
2. 丙烯酸氨基烤漆。
3. 聚酯氨基烤漆。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。