

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

烤漆密著劑 APR

規格：

外觀	：澄清透明微黃液體
固成份	：78 ± 2 %
比重 (25°C)	：1.0 ~ 1.1
黏度 (25°C)	：50 ~ 100 (POISE)
色相	：≤1
酸價	：85 ± 15 mg KOH/g
溶劑	：異丁醇
閃火點	：25 °C

特性：

APR 適用於任何種類之烤漆塗料，包括水性系統，對鋁、鋅、銅等金屬能得到優良之密著強度。APR 可賦予塗膜更優良之耐折曲性、耐衝擊性、耐候性，且不因高溫烘烤而影響塗膜之色調、光澤及硬度。

添加量：

對全量 1~3% 攪拌均勻使用之，研磨前後均可添加。化學結構安定，儲存期間不令塗料有膠化之顧慮。

包裝：

200kg 鐵桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。