

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

胺基硅烷偶合密著劑 AID-21

主要成份:多功能胺基矽烷(silane)化合物。

規格:

外觀	: 無色至微黃液體
有效成份	: >50.0%
比重(25°C)	: 0.92±0.02g/cm ³
閃火點	: 27°C
稀釋劑	: 正丁醇(NBA)

特性:

AID-21 偶合密著劑能增進塗料對玻璃、金屬材質的密著性及耐濕度及鹽霧性。
用於環氧塗料:增加塗料附著力,耐濕氣耐鹽霧阻力。不影響其可使用時間。
用於矽樹脂:做為觸媒,使耐高溫矽樹脂在室溫下聚合反應。

添加量:

塗料固成份 1~2%, 最好先以正丁醇稀釋後添加。
用於環氧塗料時,環氧樹脂及硬化劑重量的 1~5% (一般 3%), 加到硬化劑中。
用於矽樹脂作為觸媒時,AID-21 用 1:4(正丁醇稀釋,然後對矽樹脂固體份重量添加 20~24%稀釋液,其可使用時間 3~5 小時。

包裝:

25Kg、180 Kg。

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處,避免陽光照射遠離火氣。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。