

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

水油用鋁酸鈣附著力促進劑 Chartwell C-515.71HR

規格：

外觀	：清澈液體
色相	：淡黃色
金屬含量(%)	：7.3~7.9
有機物含量	：25.6 ~ 26.4
密度	：1.23 g/ml
PH 值(1%溶液)	：7.5
活性物含量(重量%)	：41.5
溶劑	：丙二醇
有機官能團	：胺基(amino)
中和劑	：苛性鹼

特性：

1. Chartwell C-515.71HR 是一種一種活性已提高、含胺基官能團的有機金屬類附著力促進劑，由經穩定化處理、已中和的金屬初級化合物進行合成。
2. **Chartwell C-515.71HR** 低含水量提高了與 2K- PU、2K 環氧及其它溶劑型體系的相容性。

應用：

1. 塗料、黏結劑和油墨：可提高對所有金屬底材的附著力，同時改善耐鹽霧性、減少劃痕處的漆膜蠕變和起泡。提高對陶瓷、混凝土、木材和塑膠(不包括未預處理的 PP/PE)底材的附著力。
2. 特別適用於：
2K 環氧和 2K-PU 體系：加入到固化劑(對於環氧體系)或者多元醇(對於 PU 體系)組份中，添加量為樹脂固體份的 0.35-1.4%。

添加方法及用量：

1. **2K 環氧和 2K-PU**: 加入到固化劑(對於環氧體系)或者多元醇(對於 PU 體系)組份中可獲得最佳的效果。
2. 必須使用 **Cowles** 型高速分散機進行混合，僅進行研磨是不夠的。
如果需要的話，加上有機顏料的重量

包裝：25Kg、200Kg。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。在保質期後經重新檢測合格，可以繼續使用。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。