

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

壓克力改性的氯化 PP 密著樹脂 ACP-1224、1240

規格:

	ACP-1224	ACP-1240
氯含量	: 13%	4.5%
分子量	: 70000	80000
OH%含量	: 1.7%	0.2%
Tg 點(°C)	: 50~60	75~80
熔點(°C)	: 80~90	95~105
固體份	: 40%	30%
溶劑	: 甲苯/環己烷=89/11	甲苯:100

特性:

ACP-1224、1240 是一種壓克力改性的氯化 PP 密著樹脂，可以用來做 PP 底材的底塗(base coat)，例如銀漿漆可用 ACP-1224(1240):CAB(20%固體份):銀漿顏料配比(103:20:X)，做 base coat 配合硬化劑做 2K-PU，可得到良好附著力，耐汽油性、耐水性、耐濕氣性。

包裝:

180kg

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。