

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

PP 密著樹脂 CP128S

規格:

外觀	:	淡黃色固体
氯化程度(重量比)	:	28~31%
游離氯	:	無
色相 (Gardner)	:	≤5
粘度 (20%甲苯, 25°C)	:	200~500CPS
乾膜	:	無色、透明、撓曲性、熱塑性、不會燃燒

特性:

CP128S 是一種 PP 密著樹脂, 通常對 PP、PP 改性的熱可塑性橡膠 (EPDM) 及 PE (有限制性), 有良好附著力。CP128S 主要用於有表面處理的底漆及印墨。以及做為附著增進劑例如聚烯烴 (polyolefin) 的加工接著、貼合、塗裝、印刷、接著等等。

溶解性:

良好溶解力溶劑: 1. 甲苯、二甲苯等芳香族碳氫溶劑
2. 甲基環己烷等脂肪族碳氫溶劑
3. MEK、MIBK 等酮類溶劑
4. 醋酸丁酯 (BAC) 等酯類溶劑

不良溶解力溶劑: 1. 甲醇 (木精)、乙醇、丁醇 (NBA) 等醇類溶劑
2. 己烷 (hexane)、庚烷 (heptane) 等脂肪族碳氫溶劑
3. 礦物油精 (mineral spirit)

不良溶解力的溶劑, 可以用來當做稀釋劑 (diluent)

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處, 避免陽光照射遠離火氣。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。