

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

PP 密著劑 CP-13

規格：

固體份	: 25.0±1.0%
組成	: 氯化 PP
溶劑	: 二甲苯
黏度(25°C)	: 10~20 cps
色相(Gardner)	: 6~7
閃火點	: 23°C

特性：

1. 做為底漆(primer)使用時，用甲苯或二甲稀釋 3~6 倍(個成份 8~10%)，然後直接噴塗於 PP 材質表面，待塗膜乾燥固化後，再噴塗面漆，可解決 PP 材質密著問題。
2. 噴塗後若在 80~85°C 烘烤 30 分鐘，可使密著性大幅提高。
3. 其他材質如聚酯(PET)、聚碳(PC)、尼龍、SMC、鍍鋅鋼板，鋁材也可以適用。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。