

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

低氯化的 PP 密著劑 CP-165X

規格：

| | |
|--------------|------------|
| 外觀 | ：暗黃色液體 |
| 固體份 | ：20.0±1.0% |
| 溶劑(二甲苯)含量 | ：80.0±1.0% |
| 氯化含量 | ：26.0±1.0% |
| 游離氯 | ：不能檢測出 |
| 色相(Gardener) | ：4~5 |
| 軟化點 | ：82~87°C |
| 閃火點 | ：24°C |

特性：

CP-165 X 是一種化學改性低氯化程度的 PP 密著劑，它對 polyolefin 類的塑膠有特別的親和力，尤其是 PP 密著。更進一步應用於 PP/EPDM 改性材質上。對於 PE 材質接著強度有所限制。

相容性：

對一些高分子有限制性的相容性。

溶解性：

溶於芳香族碳氫溶劑及氯化碳氫溶劑。正丁酯或酮類溶劑只能與甲苯或二甲苯某種比例混合來溶解。不溶於脂肪族及醇類溶劑。

包裝：

25Kg、180Kg。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com
