

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

低氯化的 PP 密著劑 CP-196S

規格:

外觀	: 微黃色顆粒
氯化含量	: 25±1%
游離氯	: 不能檢測出
粘度(25°C, 20%二甲苯溶液)	: 600±200 mPas
色相(Gardner, 20%二甲苯溶液)	: 4-5
軟化點	: 90~92°C

特性:

通常對 PP、PP 改性的熱可塑性橡膠及 PE(有限制性)有良好附著力。CP-196S 主要用於表面處理的底漆用，以及做為附著增進劑如聚烯烴的加工接著、塗裝、印刷、接著及貼合等等。

相容性:

對選擇性的壓克力、alkyd、碳氫樹脂、gum rosin esters 及 EVA 共聚物有限制的相容性。

溶解性:

溶於芳香族及氯化碳氫溶劑。對於酮類及酯類溶劑有限制的溶解性。

包裝:

20KG 紙箱。

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。