

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

低氯化的 PP 密著劑 CP-196X

規格：

外觀	：微黃色溶液
樹脂份	：20±1%
溶劑含量(二甲苯)	：80±1%
氯化含量	：25±1%
游離氯	：不能檢測出
黏度(25°C)	：600±200mPas
色相(Gardner)	：4-5
軟化點	：92°C

特性：

- 1.196X 通常對 PP、PP 改性的熱可塑性橡膠有良好附著力，對 PE 有限制性。
- 2.196X 主要用於聚烯烴加工，如塗裝、印刷、黏著、貼合時表面處理的 primer 和接著劑的附著增進劑。

相容性：

對選擇性的壓克力、alkyd、碳氫樹脂、gum rosin esters 及 EVA 共聚物有限制的相容性。

溶解性：

溶於芳香族及氯化碳氫溶劑。

部份溶於 MEK、MIBK 及酯類溶劑。但某種比例的二甲苯是必需的，為的是要得到透明溶液。不溶於脂肪族類及醇類溶劑。

建議：

Primer 最好乾膜厚(>3μm)，才有更佳的附著力。

包裝：

180kg 鐵桶或其他要求的包裝。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。