

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

加硫膠表面處理劑 RUP-350

規格：

外觀	：	微黃半透明液體
固成份	：	3.5±0.5%
黏度(25°C)	：	<30 cps
主要成份	：	合成樹脂

特性：

1. 適用於各類型橡膠材質。
2. 滲透力強，耐黃變性優異。
3. 配合 PU 膠，耐黃變性優。

使用方法：

1. 橡膠材質應先予以粗化，並清除附著於材質上的殘屑。
2. 使用沾布沾取本品均勻塗佈於橡膠材質的接著表面。
3. 於 55~60°C 烘箱中乾燥 2~3 分鐘後上膠。

儲存：

1. 採用塑膠製品或瓷器盛裝本品，避免使用金屬類容器盛裝。
2. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意事項：

儘量避免與皮膚直接接觸，若不小心碰觸可用大量清水直接沖洗。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。