

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

TPR 油性處理劑 TPR-413A/TPR-413B

規格：

外觀：TPR-413A 是無色透明液體；TPR-413B 是微白色微黃顆粒狀

主成分：特殊有機物

特性：

1. 適用於各類型橡膠材質。
2. 滲透力強，操作方便。
3. 配合 PU 膠使用效果顯著。

操作說明：

1. 橡膠材質先予以粗化，清除殘屑。
2. 按 413A：413B 粉=100：1.5~2 比例混合均勻，待 413B 粉完全溶解後即可使用。
3. 材質為白色或淺色橡膠材時，413B 粉添加比例不可過高，以避免材質容易造成黃變現象。
4. 使用沾布沾取本品均勻塗佈於橡膠材質接著表面。
5. 於 60~65°C 烘箱中乾燥 2~3 分鐘後，上膠。

注意事項：

2. 採用塑膠製品或瓷器盛裝本品，避免使用金屬類容器盛裝。
3. 413A 和 413B 粉混合後應於 2 小時內使用完為限。
4. 混合後若出現混濁白色沉澱現象應停止使用。
5. 儘量避免與皮膚直接接觸，若不小心碰觸本品，可用大量清水直接沖洗。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。