

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 無苯型 TPR 處理劑 TPR-470

### 規格：

外觀	：淺黃色透明液體
固成份	：12.8~13.8%
黏度(25°C)	：<70cps (LVT 粘度計)
乾燥時間	：50~55°C X1~2 分鐘

### 特性：

目前 TPR 材質配方內添加各種不同充填劑、或回收料、使得 TPR 材質在接著上附著增加不少困擾，以最新合成技術研製的 TPR-470 處理劑，其操作容易、處理效果佳。

### 應用：

- 1、使用 TPR-470 時，如加入 2~4%的 TPI27AE (RFE) 架橋劑可增進初期拉力。
- 2、以紗布或毛刷沾用本劑，擦試 TPR 表面。要先去油污及離型劑。常溫放置 10~20 分鐘或 50~55°C X1~2 分鐘烘乾。
- 3、使用的紗布宜經常更換，以免處理劑失效。

### 儲存：

12 個月。

**注意事項：**本劑含有第二種有機溶劑務必遠離火氣與直接受熱，以防萬一。