

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## TPR 處理劑 TPR-471

### 規格：

外觀	：淺黃色透明液體
固成份	：11~15%
黏度(LVT 黏度計,25°C)	：<70 cP
乾燥時間	：50~55°C×1~2 分鐘

### 特性：

製鞋之材質不斷的改良，尤其最近大量使用的 TPR 材質，其配方內添加各種不同充填劑，使得 TPR 材質在接著上增加不少困擾。開發 TPR 表面處理劑 TPR-471，適用於各種 TPR 材質的表面處理，其黏度低，易操作且初期力佳。

### 應用：

- 1.使用 TPR-471 時，可加入 2~4%的 TPI-27EA (RFE) 硬化劑來增進初期拉力。
- 2.以紗布或毛刷沾用本劑，擦試 TPR 表面。要先去油污及離型劑。常溫放置 10~20 分鐘或 50~55°C×1~2 分鐘烘乾後，即可上膠。
- 3.使用的紗布要經常更換，以免處理劑失效。

### 儲存：

- 1.TPR-471 含第二種有機溶劑，務必遠離火氣與直接受熱，以防萬一。
- 2.請儲存於陰涼處以確保品質的穩定，保存期限為 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。