

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

TPU 樹脂 TPU-2093DW

規格：

外觀	：透明膠粒
此物性溶解成固形份	：30 ± 1 %
黏度(25°C/30%在 MEK)	：500 ~ 5000 cps
TG 點	：-6°C
熔點	：約 136 °C
軟化點	：約 126°C
硬度(shore A)	：76 ~ 80
100%模量	：24 ~ 40 kg/cm ²
300%模量	：36 ~ 60 kg/cm ²
抗張強度	：200 ~ 320 kg/cm ²
延伸率	：670 ~ 980 %

特性：

1. TPU-2093DW 用於噴塗油墨中，對尼龍、皮革具有優異的附著力。
2. 具有良好不回黏特性、高韌性、耐磨性佳及光澤透明性。

使用方法：

1. TPU-2093DW 分子結構極易吸收水氣，加入溶劑中溶解前，必須在除濕乾燥機中設定 70°C，除濕 3 小時以上，才能發揮良好物性。
2. **溶劑只適用 MEK**，也不可使用混合溶劑，並且在恆溫槽中保持 55°C 溫度，如此可加速 TPU 粒溶解，啟動攪拌器後，再將粒子慢慢加入攪拌溶解。
3. 使用時黏度可依實際需求，再加溶劑稀釋後使用。

包裝：

25kg / 袋

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第四版 2020.11)