

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

烤漆降溫劑 C-121

規格：

組成	:	有機磺酸銨鹽
外觀	:	透明琥珀色或棕色
有效成份	:	35 %
比重(25°C)	:	0.888 g/cm ³
PH 值	:	3~4
酸含量	:	21 %
閃火點	:	35°C
溶劑	:	正丁醇

特性：

C-121 是一種封閉型磺酸鹽降溫劑，適用於烤漆系統，如：全烷基醚化三聚氰胺烤漆、丙烯酸酯-胺基樹脂。有效降低烤漆硬化所需溫度或縮短時間，節省時間。

應用：

C-121 適用於工業烤漆及鋼捲塗料。

添加量：

建議添加量為總固體樹脂含量的 0.5~5%，其添加比例取決於基礎樹脂的反應性，以及三聚氰胺樹脂含量和顏料含量。

包裝：

25Kg, 180 Kg/桶。

儲存：

1. 存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. 容器未完全用空前，使用後必須立即蓋緊瓶蓋。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。