

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 烤漆降溫劑 C-1811

### 規格：

外觀	：透明琥珀色至黃棕色液體
比重(25°C)	：0.970 g/cm <sup>3</sup>
有效成份	：40.0±1.0 %
pH 值	：NR
閃火點	：約 12°C
溶劑	：異丙醇

### 特性：

C-1811 是一種未封閉的對甲苯磺酸降溫劑，適用於烤漆系統，例如：全烷基醚化三聚氰胺烤漆、丙烯酸酯-胺基樹脂。有效降低烤漆硬化所需溫度或縮短時間，節省成本，且不降低塗膜的光澤度。

### 應用：

工業烤漆、鋼捲塗料、汽車塗料。

### 添加量：

對樹脂總固體份的 0.5~4.0%。

### 包裝：

25Kg，180Kg 膠桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

### 安全注意事項：

避免長期和皮膚接觸，如不小心接觸到皮膚或眼睛時，請用大量清水沖洗，如仍感不適，送醫處理。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。