

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

烤漆降溫劑 C-196

規格：

外觀	：透明無色至棕色液體
有效成份	：35 ± 2%
PH 值	：9 ~ 10
比重	：0.900
閃火點	：35°C
酸值	：NR mgKOH/g
酸含量	：23%
溶劑	：正丁醇

特性：

C-196 是一種封閉型磺酸鹽降溫劑，適用於烤漆系統，如：全烷基醚化三聚氰胺烤漆、丙烯酸酯-胺基樹脂。有效降低烤漆硬化所需溫度或縮短時間，節省成本。

應用：

工業烤漆、鋼捲塗料、汽車塗料及汽車修補塗料。

建議添加量：

建議添加量為總固體樹脂含量的 0.5 – 4%。

備註:添加比例取決於基礎樹脂的反應性，以及三聚氰胺樹脂含量和顏料的含量。

包裝：

180kg / 塑膠桶

25kg / 塑膠桶

儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，使用後必需立即蓋緊瓶蓋。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。