

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

溶劑型烤漆降溫 C-3822

規格：

外觀	：透明琥珀色液體
有效成份	：40 ± 2%
PH 值	：NR
比重	：0.88 ± 0.02
閃火點	：12°C
溶劑	：正丁醇(NBA)

特性：

C-3822 為透明琥珀色至微棕色之磷酸降溫劑，適用於烤漆系統，如：全烷基醚化三聚氰胺烤漆、丙烯酸酯-胺基樹脂。能降低烤漆硬化所需溫度或縮短時間，節省成本。

應用：

工業烤漆、鋼捲塗料、汽車塗料。

添加量：

一般是樹脂總固體份的 1~6%。以上添加比例取決於基礎樹脂的反應性，以及三聚氰胺樹脂含量和顏料的含量。

包裝：

25、180kg/HDPE 塑膠桶

儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，使用後必需立即蓋緊瓶蓋。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。