

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

濕氣硬化 PU 專用促進劑 2DME

規格：

外觀	：	黃色液体
密度	：	0.965±0.05g/cm ³
純度	：	50.0 ± 2%
閃火點	：	28°C
溶劑	：	BAC

特性：

2DME 利用其胺官能基的立體阻隔作用(steric hindrance)，對 PU prepolymer(如：濕氣 PU)的長期 shelf life 很安全，無妨礙(在密封狀態下黏度幾乎不增加)。

應用：

1. 濕氣硬化 PU 系統的良好觸媒(促進劑)。
2. 單組份硬質發泡、接著劑、填縫劑的促進劑。

包裝：

25kg/桶

儲存：

室溫下存放，遠離陽光、熱源及濕氣，隔絕空氣。長期儲存可能變棕色，但不影響其應用性質。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。