


安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

PH 值調整劑 DMEA

結構式：



Dimethylethanolamine

規格：

外觀	：無色至微黃色液體
沸點	：134~136°C
閃燃點	：約 46°C

特性：

DMEA 即二甲基乙醇胺的簡稱。在塗料方面具有多項用途。

1. 水溶性塗料：DMEA 是最廣泛使用的 PH 值調整劑，用以中和水溶性樹脂之羧酸基使其水可溶化。
2. 乳化塗料：DMEA 用以調整酸鹼值，並幫助保持乳化安定性；DMEA 具有優良的濕潤性，故對顏料之潤濕、分散亦有助益。
3. PU、EPOXY 塗料：DMEA 可充當交聯反應硬化型塗料的乾燥促進劑。
4. 烤漆：防止膠化劑，穩定黏度。

添加量：

一般範圍約在對全量：0.01~0.4%。依各種用途調整。

包裝：

25kg/桶，170kg/桶(春/冬)、180kg/桶(夏/秋)，因季節關係，比重不同。

儲存：

室溫下存放，遠離陽光、熱源及濕氣，隔絕空氣。長期儲存會變更深黃色，但不影響其應用性質。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。