

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## PU 催化劑 CAT TD-33

### 規格:

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 外觀       | :透明澄清到微黃液體                     |
| 密度(25°C) | :1.012~1.032 g/cm <sup>3</sup> |
| 黏度(25°C) | :40-160 mPas                   |
| 閃火點      | :>150°C                        |
| OH 價     | :545-580 mg KOH/g              |
| 含水量      | :≤1.0%                         |

### 說明:

CAT TD-33 是 33%的 Triethylenediamine 溶於 67% 二丙二醇。他是一種多用途的胺催化劑。對 PU 可提供優異的凝膠速率。它具有下列特性:

1. 提供優異的凝膠(Gelation)性能。
2. 改進泡沫氣孔結構與性質。
3. 提高有二氯甲烷(MC)或其他物理發泡劑下組合料的操作性。
4. 與有機錫(DBTDL)催化劑並用。可延長 pot-life 且仍有催化效果。
5. 於聚胺酯泡沫工業中應用廣泛。

### 用量:

對 100 份多元醇加 0.1-0.3 份(0.1-0.3PHR)

### 包裝:

25Kg

### 儲存:

產品必須貯存於陰涼、乾燥的環境。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。