

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

防止膠化劑 A026

主要成份：以 Ketoxime 和磷酸酯的氨基鹽為主。

規格：

比重(20°C)	: 0.86~0.87 g/cm ³
反射指數	: 1.432
胺價	: 15-19 mg KOH/g
酸價	: 14-18 mg KOH/g
不揮發物	: 8-9%
溶劑	: 二甲苯/異丁醇/水=6:9:1
閃火點	: 23°C
外觀	: 透明微黃色液体

特性：

A026 與所有的無機顏料、有機顏料能相容，對鹼性顏料更能增加效果(防止和酸性樹脂起增粘性)，它能防止氧化、縮合型樹脂起膠凝作用(agglomeration)，或防止樹脂(binder)與顏料起反應。長期儲存後粘度增加也可用 A-026 來防止，使得成品有較長的儲存期。

添加量：

樹脂固体份的 1-3 %

添加方法：

A026 可於分散前一起加入研磨，或稀釋加入成品中。已經膠化的塗料可用 A-026 回復成標準粘度，其用量為全量的 3~5%。

包裝：

25Kg、160Kg 裝。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。