

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

油性鐵腐蝕抑止劑 Anticor PL

規格：

外觀	: 透明液体
氣味	: 甜味
粘度(25°C)	: 900~1500mm ² /s (cSt)
色相 (Gardner)	: 最大 4
溶解性	: 礦物油、酯類可溶
磷 (P) 含量	: 約 6.0%
有效成份	: >99.5%

化學組成：

Anticor PL 是一種單、雙磷酸酯和表面活性劑的混合物。

應用：

1. 油/水乳化，用量:全量的 0.5~2.5%
2. 腐蝕保護劑，用量:溶劑量的 5%
3. 酯類液体，用量:全量的 0.2~2.0%
4. 礦物油液体，用量:全量的 0.2~2.0%
5. 齒輪油、引擎油、半合成系統

優點：

Anticor PL 有下列優點:

1. 有表面活性劑的性質，且低起泡性
2. 增進乳液系統的儲存及機(構)穩定性
3. 容易操作

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。