

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

緩和摩擦用 KP-301、KP-302、KP-306：

可減少塗層保護膜的摩擦係數(即緩和塗層保護膜的摩擦)，並可長期保持塗面的美觀。不容易起泡，可重複塗敷。KP-306 則可減低排氣裝置中因白金觸媒所引起的毒性。

	KP-301	KP-302	KP-306
外觀	無色透明液體	無色透明液體	無色透明液體
黏度(25°C)	1.0CS	1.5CS	1.7CS
比重(25°C)	0.88	0.88	0.88
溶劑	甲苯	二甲苯	二甲苯
有效成份	10%	10%	10%
標準添量	0.05~1.0%	0.05~1.0%	0.05~1.0%

龜甲花紋加工用 KP-310、KP-310B：

添加在配有鋁顏料的銀色塗料中，可形成美麗龜甲花紋。KP-310B 可得鮮明的花紋。

塗層均勻用 KP-321、KP-340：

具有防止塗面色層不均的效果。可防止塗料中顏料的浮起、促進塗敷時的表面平滑性，防止柚皮表層及絲綢網狀表面。

	KP-310	KP-310B	KP-321	KP-340
外觀	無色透明液體	無色透明液體	無色或淡黃色透明液體	無色透明液體
黏度(25°C)	70CS	150CS	2CS	1.5CS
比重(25°C)	0.87	0.87	0.87	0.87
溶劑	甲苯	二甲苯	甲苯	甲苯
有效成份	10%	10%	10%	10%
標準添量	0.05~1.0%	0.1~1.0%	0.1~1.0%	0.01~1.0%

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401, 1382-5211745

第 1 頁，共 1 頁