

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## 催乾劑 鉛(Lead)

### Description :

Lead is a pale yellow color paint drier. It's low viscosity and based on saturated branched-chain synthetic acids.

### Specification:

Metal content	: 36%
Color(Gradner)	: 3
Viscosity(25°C)	: 350 mPa.s
Non-volatile	: 74%
Relative density(20°C)	: 1.37

### Properties :

1. Promotes through-drying.
2. Systems containing lead driers can give rise to precipitation that in turn may case haziness and loss of gloss.
3. Auxiliary paint drier.

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。