

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 生質透明 PU 絨毛粉 DECOSPHAERA BIO 8 TR

### 規格：

外觀(20°C)	: 白色粉末
乾固份	: 99±1%
生質碳含量(ASTM D6866)	: 52±2%
生質含量(聚合物總重)	: 約 51%
pH 值(10%分散液)	: 6~9
吸油值	: 60~110%
D <sub>50</sub> 粒徑	: 5~8µm
嵩密度	: 300~500 g/L

\*生質碳含量僅指碳。生質含量還考慮了產品的其他元素，例如:氧、氫和氮，與碳相比，這些元素可能導致不同的值。

### 特性：

- 1.DECOSPHAERA BIO 8 TR 是由可再生植物來源的原材料所製成，這些原材料取自植物衍生物，據了解這些物質與食品生產不存在競爭關係。
- 2.DECOSPHAERA BIO 8 TR 是一支脂肪族 PU 消光劑，採用無溶劑工業工藝從可再生植物資源中獲得。
- 3.DECOSPHAERA BIO 8 TR 具有良好的整體相容性，可與任何類型的水性載體併用。
- 4.DECOSPHAERA BIO 8 TR 適用要求柔軟效果和高滑爽性的極低光澤配方，兼具優異的透明度、非常好的耐磨性及高抗刮傷和拋光效果。用於溶劑型或無溶劑塗料也可以獲得類似性能，但必須在使用前確認相容性。

### 應用：

- 1.由於其粒徑特徵，DECOSPHAERA BIO 8 TR 特別適用木器和皮革領域。
- 2.只要適當攪拌，就可將 DECOSPHAERA BIO 8 TR 加到製程中的任何階段。
- 3.DECOSPHAERA BIO 8 TR 在光油中的添加量取決於所需的消光效果和觸感效果。

### 包裝：

20kg/箱。

### 儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~30°C 的環境，保質期自生產日起 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。