

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

Decospharea TR90F 透明 PU 絨毛粉

吸油量%	35~60
粒徑分佈 (D ₅₀)	55~75 μ m
粒徑分佈 (>150 μ m)	<5%
粒徑分佈 (<50 μ m)	無
鬆密度 (g/l) \pm 5%	650
密度 (g/cm ³) \pm 5%	1.05
重金屬溶出物 (在 0.1N HCl)	無
乾固成份	>99%
耐甲醇、酒精、二甲苯、丁酯、MPA	穩定
熱穩定性 (在 140°C)	有限制

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第四版 2024.01)