

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

顏料防沉蠟漿 ADIWAX DSP 1596

規格：

| | |
|------|--------------------------------|
| 蠟種類 | ：PE 蠟 |
| 外觀 | ：白色漿狀 |
| 固成份 | ：8.5~10.5% |
| 密度 | ：0.750~0.950 g/cm ³ |
| 熔點 | ：90°C |
| APEO | ：不含 |
| 甲醛 | ：不含 |
| 重金屬 | ：不含 |
| 聚苯類 | ：不含 |

應用：

ADIWAX DSP 1596 是一支溶劑為二甲苯的蠟漿，主要應用於工業塗料、修復塗料和特殊成品，提供顏料懸浮性沒有明顯黏度增加和防垂流性(anti-sagging)。

建議操作方法：

1. 添加量須依配方類型來決定。
2. ADIWAX DSP 1596 可用所有標準高剪切分散設備來併入配方中。
3. 建議直接添加入載體中，優先於色漿和填料加入前加入。

儲存：

避免光照直射和熱源。密封原裝桶儲放在陰涼乾燥的環境下，保質期自生產日起 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。