

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

平光粉 Dusil WM 133

規格:

外觀	: 白色粉末
平均粒徑	: 6.0~7.0 μm (Malvern 法)
PH 值	: 6.0~7.0
吸油量	: 260~280 ml/100g
灼燒損失	: $\leq 12\%$
濕度	: $\leq 3\%$

特性:

WM 133 是一種有機處理的高性能消光粉，它具有下列特點：

1. 極佳的啞光效率和表面滑爽性。
2. 良好分散性能。
3. 最佳的懸浮性能。
4. 突出（顯著）的外觀。
5. 對粘度較少影響。
6. 通用型使用。
7. 對耐候性最小影響。
8. 對乾燥性無影響。

FDA 狀態:

Dusil 合成 Silica 符合 FDA CFR 21，直接或間接飾品接觸。

包裝:

10KG/包

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。